



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : ESMALTE SINTÉTICO EN SPRAY
Interior – Exterior

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	270 c.c. - 520 c.c. en aerosoles.
CONTENIDO:	200 ml. - 400 ml.
RENDIMIENTO:	De 0,9 m ² a 1,1 m ² según superficie. De 1,8 m ² a 2,2 m ² según superficie.
LIGANTE:	Alquídico / Cetónico.
ASPECTO:	Brillante.
DENSIDAD:	0,94 a 1,1 grs./ml.
VISCOSIDAD:	40" \pm 5 Cford 2 a 20° C.
SÓLIDOS EN %:	De 45% \pm 5 en peso.
SOLUBILIDAD:	Soluble en hidrocarburos, esteres, cetónas.
SECADO:	De 25' a 35' al tacto a 20°C.
PRESIÓN:	3,4 a 3,6 bar a 20°C.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.

* COV <840 gr./lt. según R.D. 227/2006.

APLICACIÓN: Producto adecuado para aplicar en un amplio campo de superficies, puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar. También se puede utilizar como protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales. Para superficies de hierro situadas a la intemperie es conveniente aplicar primero una imprimación.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador. Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos. Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032