



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: 181 MA - 125 EXPRES

TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado, que proporciona encoladuras de alta resistencia y buena flexibilidad. Producto con elevados valores finales de cohesión y resistencia al calor.	
DATOS TECNICOS	Aspecto	Líquido viscoso de color blanco
	Viscosidad Brookfield	14000 - 22000 mPa.s Sp6/20rpm/25°C
	pH	3,5 - 4,8
	Tiempo abierto a 25°C (tablex)	a 150 µ: aprox 15 ' ; a 100 µ: aprox 6 '
APLICACIONES	Especialmente indicado para el encolado de madera maciza: alistonado, armado de puertas, montaje de muebles, macizados en general, combinando un largo tiempo abierto con una elevada rapidez de fraguado y una excelente resistencia final a la temperatura. Indicado para maderas duras y maderas con elevado contenido en taninos, siempre y cuando se evite el contacto con hierro y metales férricos.	
CONDICIONES DE TRABAJO RECOMENDABLES: Aplicable mediante encoladora de rodillos, brocha, pincel, etc. Aunque generalmente es suficiente la aplicación unilateral, para maderas duras o exóticas puede ser mas recomendable la aplicación a ambas caras. Se recomienda un gramaje de aplicación entre 120-200 g/m2 para aplicación manual y 80-100 g/m2 en aplicadores mecánicos, dependiendo del material. Aunque el producto no presenta punto blanco, no es recomendable su empleo a temperatura ambiente inferior a 5°C. El tiempo abierto disponible y el tiempo de prensa necesario dependen de la cantidad aplicada y de los materiales así como de la humedad y temperatura del ambiente y de los materiales. Producto listo al uso, por lo que no se recomienda en absoluto su dilución. La adición de agua para rebajar la viscosidad puede producir una excesiva absorción en la madera y encolados deficientes. Para la limpieza, se puede emplear agua, preferiblemente caliente.		
ESTABILIDAD AL ALMACENAJE	El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por un año a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado a temperatura ambiente no extrema.	
SEGURIDAD E HIGIENE	Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.	

Revision: 15

Date: 24/03/2021

Sustituye: 14 (27/01/2020)

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.