FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : PINTURA EN SPRAY METALIZADA

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	520 c.c. y 270 c.c. en aerosol.
CONTENIDO:	400 ml. y 200 ml.
RENDIMIENTO:	De 1,8 m2 a 2,2 m2 según superficie. De 0,9 m2 a 1,1 m2 según superficie.
DENSIDAD:	0,93 grs./ml.
SÓLIDOS EN %:	37%
LIGANTE:	Cetónico.
ASPECTO:	Metalizado
SECADO:	De 8' a 12' al tacto a 20ºC.
PRESIÓN:	3,4 bar a 20ºC.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.

*COV < 840 gr./lt. Según R.D. 227/2006.

APLICACIÓN: Producto adecuado para utilizar en la protección y mantenimiento de superfícies de hierro, maquinaria e instalaciones industriales. También puede aplicarse en otras superfícies: puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.
Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.
Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50º C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.